

TERINSA[®]

ANTICORROSIVO

Protege los metales contra la oxidación

DESCRIPCIÓN

Anticorrosivo base aceite de acabado mate, buen cubrimiento y muy fácil de aplicar. Está diseñado para alargar la durabilidad, mejorar la adherencia, la resistencia y el acabado final de los esmaltes sobre las superficies metálicas.

USOS

Recomendado para proteger las superficies metálicas de la oxidación como muebles, puertas, ventanas, rejas, pasamos y estructuras metálicas en general.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Resistente a la corrosión
- ✓ Acabado mate
- ✓ Buen cubrimiento y buen rendimiento
- ✓ Uso interior y exterior.
- ✓ Fácil aplicación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Valor	Unidad	Método de medición
Brillo	0 -10	%	1-048-11
Viscosidad	80-100	KU	1-048-02
Densidad	4.42 – 4.72	Kg/gal	1-048-04
Secamiento al tacto	1 - 2	Horas	1-048-05
Secamiento al manejo	4 - 6	Horas	1-048-05
Contenido de VOC	580 - 620	g/L	ASTMD6886
Método de aplicación	Brocha/rodillo/Pistola		
Rendimiento teórico a 1 mils de espesor	42	m ² / gal	NTC5827

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la Superficie

- Verifica previamente que la superficie a pintar esté seca, libre de grasa, polvo, óxido o pintura deteriorada.
- Elimina el óxido con rasqueta, cepillo de alambre, papel de lija o máquina pulidora.
- Elimina la pintura deteriorada con removedor y herramientas mecánicas tales como rasquetas, lijas o cepillos.
- En metales no ferrosos como aluminio, zinc, hojalata, galvanizados y metales pulidos, aplica 1 mano delgada de Vinyl Wash Primer Terinsa® para promover adherencia del anticorrosivo.

2. Preparación del Producto y Aplicación

- Revuelve el producto con una espátula limpia para obtener completa uniformidad.
- Diluye con Ajustador Pintuco® Ref. 21132 la cantidad de pintura a usar, según el equipo de aplicación, de acuerdo con la siguiente tabla:

EQUIPOS DE APLICACIÓN	CANTIDAD DE	
	Anticorrosivo	AJUSTADOR PINTUCO® REF. 21132
Brocha o Rodillo	1 galón	10%
Pistola convencional	1 galón	30%
Pistola airless	1 galón	No requerido

- Aplica 2 manos (capa) de base anticorrosiva. Aplica el producto solo cuando la temperatura ambiental sea mayor a 5°C y menor a 45°C.
- Deja transcurrir entre 4 y 6 horas para aplicar el acabado final.
- Para almacenar envases mermados y evitar la formación de natas, agrega un poco de Ajustador Pintuco® Ref. 21132 sin revolver el producto y tapa bien el envase.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO (m²/galón)*

Rendimiento práctico aproximado.....20 - 25 a 2 manos*

*Dependiendo de la rugosidad de la superficie y del color del producto.

PRESENTACIONES

1 Galón

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique el producto en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, y utiliza guantes y gafas de seguridad. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. Los recipientes deben permanecer cerrados mientras no esté utilizando el producto. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utiliza gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico.

En caso de contacto del producto con la piel, lava con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico.

En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido.

Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retíresela ropa que tenga impregnada del producto.



UN 1263

**PINTURA O
PRODUCTOS
PARA PINTURA**

En caso de Emergencia llama a la línea de Atención de ARL SURA (CISTEMA): En Colombia al 01 8000 51 14 14. Fuera de Colombia al (0574) 4444578

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 ó desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y NTC-OHSAS 18001:2007 y acorde con los lineamientos de responsabilidad integral.